


Наименование:	Masterfol Soft MP	
Поставщик:	MASTERPLAST Kft Венгрия, 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a (www.masterplastgroup.com)	
Размер, фасовка:	1,5м*50м - 75м2/рулон	
Назначение и применение:	ПЭ плёнка для гидроизоляции крыши с микроперфорацией	
Материал:	Двухслойная перфорированная, (цвет: белый, желтый) ПЭ пленка с усиленной арматурной сеткой	

Характеристики	Система проверки	Параметры
TekercsДлина	EN 1848 - 2	50м (-)0%
TekercsШирина	EN 1848 - 2	150см (-)0,5% / (+)1,5%
Погрешность размеров	EN 1848 - 2	< 30 мм/10м
Вес на единицу площади	EN 1849 - 2	100г/м2 (-15г; +10г)
Горючесть	EN 13501-1	F
Водонепроницаемость	EN 13111	W2
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	1м
Прочность на разрыв (Прод/Попереч)	EN 12311-1	330Н/5см (±10%) / 250Н/5см (±10%)
Прочность на разрыв (Прод/Попереч) после искусственного состаривания	EN 12311-1	макс. 30% / макс. 30%
Относительное удлинение (Прод/Попереч)	EN 12311-1	20-25% / 20-25%
Относительное удлинение (Прод/Попереч) после искусственного состаривания	EN 12311-1	макс. 30% / макс.30%
Прочность на разрыв (Прод/Попереч)	EN 12310-1	>100N / >100N
Эластичность при низкой температурой	EN 1109	≤ (-)20°C
Термостойкость		(+)70°C
УФ стабильность		макс. 1 месяц

Правила хранения и складирования:

В сухих условиях, защищенных от атмосферного воздействия, особенно радиация солнца и другие источники тепла так же как от влажности и дождя.

Гарантия, срок годности:

В соответствии с текущими законодательствами и условиями дистрибьютора. Наблюдение за прикладными правилами продукта и представление счета.

Стандарты, технические требования:

EN 13859-1

Возможная опасность для здоровья:

Никакая маркировка, не требуемая в соответствии с соответствующим регулированием (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета (REACH).

Эта спецификация переписывается современные знания о предмете, но может быть пересмотрена как новое знание, и/или опыт становится доступным.

***Эта техническая спецификация применен к продуктам, проданным Masterplast Kft. и действительный до модификации. Так как эта спецификация может подвергнуться пересмотру, это - обязанность проектировщика/конечного пользователя удостовериться обладания последней версией спецификации. Под новой версией этой спецификации можно также получить доступ www.masterplastgroup.com.**